

Définition

- Peinture laque mate à base d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des menuiseries bois ou métalliques.
- Pour travaux de finition A (travaux soignés).

Propriétés

- Grande dureté (résiste aux chocs et aux rayures).
- Bel aspect velouté mat stable dans le temps.
- Faible taux de COV.
- Excellent rendu.
- Faible odeur.
- Grande facilité d'entretien.
- Séchage rapide.



Phase aqueuse



Mat minéral



Brosse



Rouleau



Pistolet

ABSOLU
SYSTEM

Caractéristiques

Aspect en pot

Peinture liquide

Aspect du feuil sec

Mat velouté

Teintes

Blanc et toutes les teintes du nuancier "Le Chromatic".

Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm^3 1,26 \pm 0,02.
(mesurée pour les teintes) : kg/dm^3 1,04 - 1,26 \pm 0,02.

Extrait sec

(En blanc).
En poids (norme EUR PL 005) : 55 \pm 2 %.
En volume (théorique) : 42 \pm 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)
■ Sec au toucher : 2 h.
■ Redoublable après 5 h.

Rendement

12 à 14 m²/L environ par couche.

Brillant spéculaire

< 15 % sous 85° d'angle.

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon les bases.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé. Garder dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Mise en œuvre

Janvier 2010

Processus

Impression adaptée au support	1 ^{re} couche selon la nature des supports : MUROPRIM, EXPRIM
Finition	2 couches de PREMIOR MAT

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- En intérieur : bois et métaux, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état, préparées et notamment dépolies.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201.

Applications

Matériel d'application

- Rouleau microfibres poils ras 6 ou 10 mm ou rouleau polyamide texturé ras 8 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Rouleau, brosse : prêt à l'emploi.
- Pistolet : nous consulter.

Mise à la teinte

Par machine à teinter avec nos colorants Absolu System.

Nettoyage du matériel

A l'eau.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- En particulier, ne pas travailler en dessous de 8 °C en intérieur.
- Le film de Premior mat résiste parfaitement à la lavabilité. Néanmoins, comme pour toute laque mate, il peut subsister des traces de lustrage. Dans les locaux d'usage intensif, lui préférer Premior satin.
- Premior mat doit être déposé, ne pas tirer.

Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 7b2 - 6a

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 130 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.