

VERNIS LUSTRA MARIN



Janvier 2010

Définition

- Vernis brillant aux résines alkydes en solution.

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des ouvrages en bois.

Propriétés

- Garnissant.
- Résistant aux intempéries.
- Conserve au bois l'aspect de sa structure naturelle.



Caractéristiques

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Brillant.

Teintes

Incolore

Masse volumique

(kg/dm³)

- 0,94 ± 0,03 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 59 %

En volume (théorique) : 51 %

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : 4 heures environ.
- Sec : 8 heures.
- Redoublable : 24 heures environ.

Rendement

11 à 16 m²/litre environ.

Brillant spéculaire

> 85 % sous 60° d'angle.

Conditionnement

1 litre et 5 litres.

Conservation

18 mois en bidon d'origine non entamé.

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Point éclair

39° C.

Processus

Travaux neufs ou supports décapés	Entretien sur anciens vernis ou lasures uniquement, après nettoyage soigné
1 couche VERNIS LUSTRA MARIN dilué avec 10 % de White-spirit	
Ponçage, dépolissage	
2 ou 3 couches VERNIS LUSTRA MARIN ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ ponçage léger après la première couche.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Bois bruts et matériaux dérivés du bois conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1), tableaux 13 et 15, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciens vernis glycérophthaliques en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Dégraissage au Xylène (diluante n° 13) de tous les bois exotiques et résineux.
- Dégraissage au diluant Epoxy N° 1 de certaines essences telle l'IROKO. Le cas échéant, décapage total des anciennes lasures ou peintures et des vernis epoxy ou polyuréthane.
- Si nécessaire, élimination des exsudations de résines et isolation (avec Vernis gomme laque, par exemple).

Applications

Matériel d'application

- Brosse souple.
- Rouleau laqueur laine.

Dilution

- Ajouter 2 % de White-spirit (soit 0,1 litre par bidon de 5 litres).

Nettoyage du matériel

Aux solvants, White-spirit en particulier.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations, résines ou essences, de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage ; de dégradations ou d'humidité.
- Appliquer une couche supplémentaire sur les surfaces horizontales ou très exposées.
- Sur bois décoloré, appliquer au préalable, une couche de LISWOOD MAT pour le teinter à nouveau, avant de traiter avec le VERNIS LUSTRA MARIN.

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 4a

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 400 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.