



COMUS

VOUS AVEZ LA SOLUTION

ULIDÉCAP

Date de mise à jour : 23/03/2023

DESCRIPTION

ULIDÉCAP est un décapant gel à action rapide (5 à 20 min) pour tous les types de peintures et de vernis. Sa texture gélifiée permet de décapier idéalement les surfaces verticales et ne noircissant pas le bois et n'oxydant pas les métaux.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Ne contient pas d'acide ou de soude caustique
- ✓ Action rapide (de 5 à 20 min).
- ✓ Application aisée sur des surfaces verticales
- ✓ Ne noircit pas les bois
- ✓ Souple, résiste aux mouvements du support

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur & Extérieur	Solvant	Gel	Transparent rose-orangé	1L, 5L et 20L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Rouleau, Brosse			Tous les supports* habituels de bâtiment : Béton, bois, métal, PVC, brique, pierre, verre ...	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NC
Taux de COV	Hors champs d'application de la directive.
VOC dans l'air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	1,0 +/- 0,1
Viscosité Brookfield à 20°C	4000 cP +/- 1000
Viscosité ICI à 20°C	Gélifié
Point éclair	-13°C
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé. Ne pas stocker à une température >35°C
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Rendement	De 1 à 3 m ² / L
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Eau tiède ou DILUANT SYNTHÉTIQUE

CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter le produit avant emploi.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	APPLICATION
Plâtre et dérivés	Appliquer grassement à la brosse, laisser agir 5 à 20 minutes en fonction de l'épaisseur à enlever. Après gonflement ou ramollissement du film, enlever les anciennes couches de peinture à l'aide d'un nettoyeur haute pression, ou à l'aide d'un scraper, grattoir, ou riflard. Si l'élimination des résidus de peinture et de décapant a été réalisée en totalité (support remis à nu), pas d'obligation de rinçage. Sinon, rincer à l'eau si possible avec un jet haute pression pour les grandes surfaces et laisser sécher. En cas de forte épaisseur et en fonction de la nature du produit à décapier, l'opération pourra être renouvelée plusieurs fois.
Béton, Ciment et dérivés	
Métaux ferreux	
Métaux non ferreux	
Bois et dérivé de bois	
Ancienne peinture acrylique	
Ancienne peinture Glycéro et vernis	
Plastique	Sur support plastique, procéder à un essai préliminaire sur une petite surface non visible afin de vérifier que le support n'est pas attaqué par la puissance d'action d'ULIDECAP.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr