

- INT 213
- INT 230
- INT 236
- INT 237
- INT 245
- INT 288
- INT 420
- INT 450
- INT 460
- INT 468
- INT 470
- INT 480
- INT 490
- INT 510
- INT 520
- INT 530
- INT 540
- INT 549
- INT 560
- INT 606

Description : les films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité.

Utilisation : façades, cloisonnement de bureaux, locaux informatiques, hôpitaux, locaux en rez-de-chaussée, écoles, ateliers, décoration de vitrines, etc...

Méthode d'application : face intérieure, à l'eau savonneuse.

Entretien du vitrage : solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

Durabilité : 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Remarques importantes : la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

Classement au feu **M1**

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

| | |
|----------------------------------|--|
| Support | Polyester 36 microns |
| Adhésif | Polymer acrylique 13 gr/m ² |
| Protecteur | Polyester siliconé 23 microns |
| Application | Interne |
| INT 213 | Bandes de 13 mm x 6 mm de clair |
| INT 230 | Bandes dépolies de 3 cm et 3 mm |
| INT 236 | Bandes dépolies dégressives fines |
| INT 237 | Bandes dépolies dégressives épaisses |
| INT 245 | Bandes de 45 mm x 10 mm de clair |
| INT 288 | Vagues de 45 mm de hauteur |
| INT 420 | Dépoli avec 2 bandes claires de 2 mm |
| INT 450 | Carrés dépolis de 45 x 45 mm |
| INT 460 | Mini carrés transparents |
| INT 468 | Carrés dépolis à angles arrondis |
| INT 470 | Carrés de 2 cm espacés de 5 cm |
| INT 480 | Rosaces dépolis de 50 x 50 cm |
| INT 490 | Traits croisés dépolis |
| INT 510 | Courbes verticales dépolis |
| INT 520 | Effet verre brisé |
| INT 530 | Arbres dépolis |
| INT 540 | Courbes et cercles dépolis |
| INT 549 | Bandes verticales dépolis |
| INT 560 | Bandes dépolis dégressives |
| INT 606 | Courbes dépolis épaisses |
| Résistance thermique | de -20°C à 80°C |
| Température d'application | Minimum 5°C |
| Dimensions | 1.22 m x 2.5 m |
| INT 288, 460 | 1.22 m x 10 m |
| INT 470, 560 | 1.22 m x 30 m |
| Dimensions | 1.52 m x 2.5 m |
| Toutes réf sauf : | 1.52 m x 10 m |
| INT 288, 460 | 1.52 m x 30 m |
| INT 470, 560 | 1.52 m x 30 m |